

## NYLOY® MG-0023N

23% стекловолокно

Polyamide 66

Nytex Composites Co., Ltd.

### Описание материалов:

NYLOY® MG-0023N is a Polyamide 66 (Nylon 66) material filled with 23% glass fiber. It is available in Asia Pacific or North America.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 23% наполнитель по весу		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	1.12	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
--	1.30	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка			
Flow	0.51	%	ASTM D955, ISO 294-4
Across Flow	1.3	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	112		ASTM D785, ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
--	142	MPa	ASTM D638
--	125	MPa	ISO 527-2
Удлинение при растяжении			
Break	2.0	%	ASTM D638
Break	3.5	%	ISO 527-2
Флекторный модуль			
--	6960	MPa	ASTM D790
--	5600	MPa	ISO 178
Flexural Strength			
--	226	MPa	ASTM D790
--	195	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	9.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	100	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
1.8 MPa, Unannealed	240	°C	ASTM D648

1.8 MPa, Unannealed

230

°C

ISO 75-2/A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat