

NORYL™ WCA875 resin

Polyphenylene Ether + TPE

SABIC Innovative Plastics Asia Pacific

Описание материалов:

Non-halogenated flame retardant Flexible NORYL extrusion grade intended for evaluation in applications such as wire insulation and cable jacket. Excellent flame retardant performance with balanced tensile elongation, capable of VW-1 performance and 105C temperature rating as defined by UL 1581. 87 Shore A hardness. Processing typically conducted on standard extrusion equipment. UL 1581 tests conducted on 2.0mm wire with 0.12mm X 20 stranded copper conductor.

Главная Информация			
Характеристики	Без галогенов Огнестойкий		
Используется	Кабельная оболочка Применение проводов и кабелей Изоляционный материал		
Типы проводов	VW-1		
Рейтинг агентства	UL 1581		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.03	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (250°C/10.0 kg)	16	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 30 sec)	87		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
Fracture	27.0	MPa	UL 1581
Fracture ¹	16.0	MPa	ASTM D638
Fracture, 136°C ²	26.0	MPa	UL 1581
Fracture	16.0	MPa	ISO 527-2/50
Удлинение при растяжении			
Fracture	250	%	UL 1581
Fracture ³	180	%	ASTM D638
Fracture, 136°C ⁴	190	%	UL 1581
Fracture	170	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ⁵			
100mm span	48.0	MPa	ASTM D790

--	45.0	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -40.0	°C	ASTM D746
Оценка температуры UL	105	°C	UL 1581
Деформация тепла (121 °C) ⁶	10	%	UL 1581
VW-1	Pass		UL 1581
Плотность Дыма			ASTM E662
Flame, 0.5 mm plaque, Ds, max	150		ASTM E662
Non-Flame, 0.5 mm plaque, Ds, max	110		ASTM E662
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	2.2 - 1.0E+17	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность (2.00 mm, in Oil)	23	kV/mm	IEC 60243-1
Относительная проницаемость (1 MHz)	2.70		IEC 60250
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	3.5E-3		IEC 60250
Comparative Tracking Index	600	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс воспламеняемости провода свечения (3.00 mm)	960	°C	IEC 60695-2-12
Температура зажигания провода свечения (3.00 mm)	800	°C	IEC 60695-2-13
Индекс кислорода	29	%	ISO 4589-2
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	75.0 - 85.0	°C	
Время сушки	5.0 - 7.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.020	%	
Зона цилиндра 1 темп.	180 - 220	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	220 - 250	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	220 - 250	°C	
Температура расплава	220 - 250	°C	
Температура матрицы	220 - 250	°C	
Инструкции по экструзии			
Conductor Pre-heat Temperature: 25 - 120 °C Cooling Water Air Gap: 100 - 200 mm Cross-head Temperature: 220 - 250 °C Drying Time (Cumulative): 12 hrs Extruder Length/Diameter Ratio (L/D): 22:1 to 26:1 Neck Temperature: 220 - 250 °C Screen Pack: 150 - 100 Screw Speed: 15 - 85 rpm Water Bath Temperature: 15 - 60 °C			
NOTE			
1.	Type 1, 50mm/min		
2.	After 7 days		
3.	Type 1, 50mm/min		
4.	After 7 days		

5. 13 mm/min

6. 250 g

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

