

Formolon® 45

Polyvinyl Chloride Alloy

Formosa Plastics Corporation, U.S.A.

Описание материалов:

F-45 is a vinyl chloride vinyl acetate copolymer dispersion resin with low paste viscosities, excellent heat stability, and rapid fusion characteristics. F-45 has been successfully used in mechanically frothed foam, solid rug backing, laminating, fabric coating, flocking adhesives sealants, and many other applications.

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер Диспергируемый Хорошая термическая стабильность Низкая вязкость
Используется	Клеи Ковровая подложка Тканевые покрытия Пена Ламинаты Герметики
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Формы	Гранулы
Метод обработки	Покрытие Ламинирование

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
K-Value	72.0		
Содержание винилацетата	7.0	wt%	
Внутренняя вязкость	1.1		ASTM D1243
Relative Viscosity	2.50		
Вязкость брукфилда			
-- ¹	9.00	Pa·s	
-- ²	13.5	Pa·s	
Вязкость Портера ³	9.00	Pa·s	
Температура геля	61	°C	
Добыча метанола	2.0	%	ASTM D2222
Испарители	0.40	%	ASTM D3030

NOTE

- | | |
|----|---------------------|
| 1. | 20 rpm, aged 2 hr |
| 2. | 2 rpm, aged 2 hr |
| 3. | 100 psig, aged 2 hr |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat