

## Kemcor LD 9151

Low Density Polyethylene

Qenos Pty Ltd

### Описание материалов:

This resin is manufactured to conform to the requirements for unrestricted food contact of AS 2070 Part 1 (1992).

Главная Информация			
Характеристики	Цикл быстрого формования Хорошая гибкость Хорошая технологичность Высокий поток Низкий уровень защиты		
Используется	Затворы Контейнеры Тонкостенные детали		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	70	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.0 to 3.0	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	43		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	140	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	9.00	MPa	
Break	9.00	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	90	%	ASTM D638
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	140 to 160	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

