

Vapolene® 82

Polyethylene Terephthalate

Bamberger Polymers, Inc.

Описание материалов:

Copolymer resin with superior optical properties.

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер Оптика
Используется	Применение выдувного формования Бутылки Контейнеры Пищевые контейнеры Товары для дома
Метод обработки	Выдувное формование Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.39	g/cm ³	ASTM D1505
Ацетальдегид	< 1.0	ppm	
Crystallinity	> 50	%	
Moisture Content	< 0.10	%	
Вязкость	0.720 to 0.760		
Диэтиленгликоль	< 2.3	wt%	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	248	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat