

INVISION™ TX 5173U

Thermoplastic Vulcanizate

A. Schulman Inc.

Описание материалов:

TPV Fully Crosslinked EPDM Rubber

Главная Информация			
Метод обработки	Выдувное формование Кокструзия Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.970	g/cm ³	ISO 1183/A
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec, 23°C)	74		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹ (Break, 23°C)	7.00	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении ² (Break, 23°C)	350	%	ISO 37
Tear Strength ³ (23°C)	25	kN/m	ISO 34-1
NOTE			
1.	Type 1, 500 mm/min		
2.	Type 1, 500 mm/min		
3.	Method Ba, Angle (Unnicked), 500 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

