

AMTOPP CI18

Polypropylene

Inteplast Group

Описание материалов:

Metalizable Base

BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM NON HEAT-SEALABLE

Главная Информация

Используется	Пленка
--------------	--------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
------------	----------------------	-------------------

Dimensional Stability		
Across Flow, 130°C ¹	< 3.0	%
Flow, 130°C ²	< 5.0	%

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------	----------------------	-------------------	-----------------

Толщина пленки протестирована	18	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	117	MPa	
TD : Yield	207	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	190	%	
TD : Break	70	%	

Скорость передачи кислорода (22°C, 0% RH)	2200	cm ³ /m ² /24 hr	ASTM D3985
---	------	--	------------

Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	7.0	g/m ² /24 hr	ASTM F1249
--	-----	-------------------------	------------

Выход ³	62.6	m ² /kg	
--------------------	------	--------------------	--

Энергия поверхности	40	dyne/cm	ASTM D2578
---------------------	----	---------	------------

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Блеск (45°)	85		ASTM D2457
Haze	2.5	%	ASTM D1003

NOTE

1.	5 minutes
2.	5 minutes
3.	Internal Method

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

