

Sumiliteresin® ECP-303

Ероху; Epoxide

SBHPP

Описание материалов:

Ероху coating powder for motor

Application : Coil fixation

Advantage : Heat resistance, Impregnation performance

Главная Информация							
Характеристики	Теплостойкость, средняя						
Используется	Применение окунания Нанесение покрытия						
Внешний вид	Желтый						
Формы	Порошок						
Твердость		Номинальное значение					
Твердость барколя	88						
Тепловой		Номинальное значение		Единица измерения		Метод испытания	
Температура перехода стекла	155		°C		ТМА		
CLTE-Поток	4.0E-5		cm/cm/°C		ТМА		
Дополнительная информация		Номинальное значение		Единица измерения			
DuPont Impact Strength (3.18 mm)	> 500		mm				
Uncured Properties		Номинальное значение		Единица измерения			
Время отверждения (200°C)	0.25		hr				
Cured Properties		Номинальное значение		Единица измерения			
Сопrotивление громкости (25°C)	1.0E+15		ohms-cm				
Breakdown Voltage (0.300 mm)	12		kV/mm				

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

