

REV Materials 8001-001

20% тальк

Polypropylene

REV Materials

Описание материалов:

20% talc dispersed in a polypropylene matrix suitable for injection molding applications.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Тальк наполнитель, 20% наполнитель по весу | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.05 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 2690 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение | 32.4 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 4.5 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 2520 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 58.6 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | 16 | J/m | ASTM D256 |
| Незубчатый изод Impact | 350 | J/m | ASTM D256 |
| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Задняя температура | 149 - 232 | °C | |
| Средняя температура | 149 - 232 | °C | |
| Передняя температура | 149 - 232 | °C | |
| Температура сопла | 149 - 232 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat