

## BUP 626

Thermoset Polyester

Bonyan Kala Chemie Company

### Описание материалов:

Characteristics:

Low color

Medium viscosity

Very good physical and mechanical properties after curing

Limited water absorption

Good flexibility and good resistant to impact

Applications:

Manufacturing of artificial stones

Prefabricated rooms

Главная Информация		
Характеристики	<p>Хорошая гибкость</p> <p>Хорошая ударпрочность</p> <p>Высокая четкость</p> <p>Низкое поглощение воды</p> <p>Средняя вязкость</p>	
Используется	<p>Строительные материалы</p> <p>Декоративные детали</p>	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Формовочная усадка-Поток	< 1.2	%
Поглощение воды (Equilibrium)	< 0.28	%
Кислотная ценность	< 22.00	mg KOH/g
Цвет Gardner	< 0.700	
Heat Deflection Temperature	> 60	°C
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость барколя	> 40	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 55.0	МПа
Удлинение при растяжении (Break)	> 5.0	%
Flexural Strength	> 110	МПа
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Пиковая температура плавления	< 180	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения

Содержание твердых веществ	61 to 65	%
Вязкость (25°C)	0.45 to 0.65	Pa·s
Время отверждения	0.17 to 0.37	hr
Gel Time <sup>1</sup>	20 to 25	min

#### NOTE

1. Curing condition with 0.5% Co (1%) and 2% MEKP (50%)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

