

Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L6607

Rigid Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Rigid Extrusion L6607 is a rigid PVC product. It can be processed by extrusion and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: home applications.

Главная Информация			
Используется	Вертикальные венецианские жалюзи		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Куб		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.62	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	76		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	4250	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ² (Yield)	32.9	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	4080	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	69.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
23°C ³	20.5	J/cm	ASTM D4226
23°C ⁴	20.5	J/cm	ASTM D4226
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, unannealed, 3.18mm	78.9	°C	ASTM D648
0.45 MPa, annealed, 3.18mm	80.0	°C	ASTM D648
1.8 MPa, unannealed, 3.18mm	72.2	°C	ASTM D648
1.8 MPa, annealed, 3.18mm	78.9	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	4.9E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Дополнительная информация			
□□□□□ Geon L6607 white 1363			
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	182 - 188	°C	
NOTE			
1.	Type 1, 5.1 mm/min		

2.	Type 1, 5.1 mm/min
3.	Procedure A, C.125 Throwing
4.	Procedure B, C.125 Throwing

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

