

## Karina BLACK PVC COMPOUND CAK 55-48/ 1

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

### Описание материалов:

RECLAIMED PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR SOLES INJECTION.

| Главная Информация                    |                      |                   |                 |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Переработанное содержание             | Да                   |                   |                 |
| Используется                          | Обувь                |                   |                 |
| Внешний вид                           | Черный               |                   |                 |
| Метод обработки                       | Литье под давлением  |                   |                 |
| Физический                            | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                          | 1.26 to 1.30         | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Цвет                                  | 0.000K               |                   | ME 12           |
| Цвет A                                | -0.720 to 0.880      |                   | ME 12           |
| Цвет b                                | -1.02 to 0.580       |                   | ME 12           |
| Color L                               | 25.1 to 26.7         |                   | ME 12           |
| Устойчивость к истиранию              | < 500                | mm <sup>3</sup>   | DIN 53516       |
| Сопrotивление разрыву                 | > 20.0               | kN/m              | DIN 53507       |
| Твердость                             | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 53 to 57             |                   | ASTM D2240      |
| Механические                          | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение               | > 4.41               | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Yield)      | > 200                | %                 | ASTM D638       |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

