

BRALEN® FB 3-33

Low Density Polyethylene

Slovnaf Petrochemicals, s.r.o.

Описание материалов:

BRALEN FB 3-33 is a film grade of low density polyethylene. It contains slip, antiblocking, antistatic agents and antioxidant.

Applications

BRALEN FB 3-33 is designed for production of thin slip films for automatic packaging. Recommended film thickness for this grade is 0.02 - 0.06 mm.

BRALEN FB 3-33 is suitable for food contact. The product complies with Food Contact Regulations.

Главная Информация			
Добавка	Антиблок (1000 ppm) Антиоксидант Антистатический Скольжения (600 ppm)		
Характеристики	Антиблокировка Антиоксидант Антистатический Приемлемый пищевой контакт Комбинация		
Используется	Пленка Упаковка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ISO 1183/C
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.9	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D, Injection Molded)	42		ISO 868
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	40	µm	
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	0.02 to 0.06 mm		
Прочность на растяжение			ISO 527-3
MD : 40 µm, Blown Film	21.0	MPa	
TD : 40 µm, Blown Film	16.0	MPa	

Удлинение при растяжении			ISO 527-3
MD : Break, 40 µm, Blown Film	300	%	
TD : Break, 40 µm, Blown Film	500	%	
Ударное падение Dart (40 µm, Blown Film)	90	g	ISO 7765-1/A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	94.0	°C	ISO 306/A50
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (40.0 µm, Blown Film)	8.0	%	ISO 14782
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	150 to 165	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

