

Hostalen GM 9240 HT

High Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostalen GM 9240 HT is a high density polyethylene characterised by superior toughness and stiffness. Hostalen GM 9240 HT can be converted on HDPE blown film equipment with a homogeneous appearance and very low gel level. The very good bubble stability permits the production of wrinkle free and flat films within a wide range of blow up ratios.

Typical applications are carrier and meat bags, inliners for drums, paper bags and FIBC as well as heavy duty bags.

Foodlaw compliance information about this product can be found in separate product documentation.

This product is not intended for use in medical and pharmaceutical applications.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Хорошая просадка		
	Хорошая прочность		
	Высокая жесткость		
	Высокая жесткость		
	Низкий гель		
Используется	Сумки		
	Выдувная пленка		
	Пленка		
	Сверхпрочные сумки		
	Ламинаты		
	Вкладыши		
	Упаковка		
	Модификация пластмасс		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.946	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/21.6 kg	6.5	g/10 min	
190°C/5.0 kg	0.17	g/10 min	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	10 to 200 µm		
Прочность на растяжение			ISO 527-3
MD : 20 µm, Blown Film	64.0	MPa	

TD : 20 μ m, Blown Film	60.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ISO 527-3
MD : Break, 20 μ m, Blown Film	480	%	
TD : Break, 20 μ m, Blown Film	400	%	
Ударное падение Dart (20 μ m, Blown Film)	> 150	g	ASTM D1709
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	200 to 230	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat