

ELASTOSIL® RT 685 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2

Coatings, Paints & Coatings

Главная Информация	
Используется	Нанесение покрытия Трафаретная печать
Метод обработки	Покрытие Инкапсулирование Полировка

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	White		
Вязкость	40	Pa·s	ISO 3219
Срок службы горшка	2900	min	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	40		ISO 868
Прочность на растяжение	4.00	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	250	%	ISO 37
Комплект сжатия	10	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	5.00	kN/m	ASTM D624B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

