

## MACOMASS PVC MM-PVC I 1560

Flexible Polyvinyl Chloride

MACOMASS Verkaufs AG

### Описание материалов:

PVC plasticized compound, injection

| Главная Информация                   |  |                   |                 |
|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Добавка                              | Пластификатор  |                   |                 |
| Характеристики                       | Низкое (до по) Содержание свинца<br>Пластификатор Non-DEHP<br>Содержание кальция, низкое (нет) |                   |                 |
| Внешний вид                          | Светло-голубой<br>Прозрачный/прозрачный  |                   |                 |
| Формы                                | Частицы  |                   |                 |
| Метод обработки                      | Литье под давлением  |                   |                 |
| Физический                           | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность                            | 1.14 - 1.18  | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183        |
| Твердость                            | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec) | 56 - 62  |                   | ISO 868         |
| Механические                         | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress                       | > 8.00   | MPa               | ISO 527-2       |
| Растяжимое напряжение (Break)        | > 300  | %                 | ISO 527-2       |
| Иньекция                             | Номинальное значение   | Единица измерения |                 |
| Температура обработки (расплава)     | 170  | °C                |                 |
| Температура формы                    | 30   | °C                |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

