

Generic PUR-Ether

Polyurethane (Polyether based)

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PUR-Ether
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.03 to 1.21	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (23°C)	76 to 86		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	3.92 to 5.41	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	12 to 520	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain, 23°C)	1.00 to 9.73	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	210 to 1100	%	ASTM D412
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity	0.500 to 1.00	Pa·s	ASTM D3835
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
	Clear/Transparent		

Цвет

Оpaque

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

