

Braskem PP C7070-35N

Polypropylene Impact Copolymer

Braskem Europe GmbH

Описание материалов:

BRASKEM C7070-35N Polypropylene Resin is intended for use in injection molding processes where medium impact strength is required. The product contains a nucleating additive and exhibits good stiffness/impact with efficient processability.

Applications:

Thin wall packaging e.g. containers, buckets, pails. lids

Thin wall Consumer goods e.g. housewares

Caps and closures

Process:

Injection molding

Главная Информация			
Добавка	Нуклеативный агент		
Характеристики	Ядро		
	Жесткий, хороший		
	Сополимер удара		
	Хорошая ударопрочность		
	Обрабатываемость, хорошая		
Используется	Средняя ударопрочность		
	Упаковка		
	Тонкостенная упаковка		
	Тонкостенные детали		
	Крышка		
	Щит		
	Товары для дома		
	Контейнер		
Рейтинг агентства	Баррель		
	Чехол		
	Применение потребительских товаров		
Метод обработки	FDA FCN 843		
	Европа 10/1/2011 12:00:00		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	25.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	1350	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-20°C, injection molding	4.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
0°C, injection molding	5.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
23°C, injection molding	6.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	85.0	°C	ISO 75-2/B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat