

Elvacite® 2041

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Lucite International Inc.

Описание материалов:

Methyl methacrylate with a very high molecular weight.

Главная Информация			
Добавка	Высокое скольжение		
Характеристики	Блок сополимер		
	Хорошая стойкость к истиранию		
	Хорошая стабильность цвета		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Высокое скольжение		
Используется	Нанесение покрытия		
	Тканевые покрытия		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105		
	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,300		
	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 176,170		
	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 176,180		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	51.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	3.5	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	95.0	°C	ASTM E1356

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

