

MITELA® HD8B

Phenol Formaldehyde Resin

Schwartz Technical Plastic

Описание материалов:

Type 77 - Spezial Qualität

Applications:

Bearing shells

Bearing collars

Главная Информация			
Используется	Подшипник		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.45	g/cm ³	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	8000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress			ISO 527-2
Yield	100	MPa	ISO 527-2
Fracture	180	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	8000	MPa	ISO 178
Сжимающее напряжение	320	MPa	ISO 604
Коэффициент трения ¹ (vs. Steel - Dynamic)	0.20		
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод ударная прочность	55	kJ/m ²	ISO 180
Дополнительная информация			
Safe Temperature Range, permanent: 120°C			
NOTE			
1.	without lubrication		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

