

## AMTOPP CM15

Polypropylene

Inteplast Group

### Описание материалов:

Metallized Premium CoEx Heat Sealable

BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM ONE SIDE SEALABLE FOR FOOD PACKAGING

Главная Информация			
Используется	Пленка		
	Пищевая упаковка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	15	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	117	MPa	
TD : Yield	207	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	190	%	
TD : Break	70	%	
Скорость передачи кислорода (22°C, 0% RH)	47	cm³/m²/24 hr	ASTM D3985
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	0.31	g/m²/24 hr	ASTM F1249
Выход <sup>1</sup>	73.7	m²/kg	
Оптическая плотность	2.3	%	Internal Method
Heat Seal Temperature <sup>2</sup>	93	°C	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Непрозрачность	> 99	%	ASTM D589
NOTE			
1.	Internal Method		
2.	1/2 sec, 30 PSI		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

