

RANPELEN SB-520

Polypropylene Random Copolymer

Lotte Chemical Corporation

Описание материалов:

SB-520 is random copolymer polypropylene for extrusion and blow molding application with good transparency and good gloss for transparent bottle. This grade can be processed by extrusion, injection blow molding and sheet extrusion. SB-520 offers high clarity, flexible stiffness, high heat distortion temperature and chemical resistance. This grade is suitable for food contact.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | <ul style="list-style-type: none"> Приемлемый пищевой контакт Хорошая химическая стойкость Хорошая жесткость Высокая четкость Средний блеск Случайный сополимер | | |
| Используется | <ul style="list-style-type: none"> Применение выдувного формования Бутылки | | |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS | | |
| Метод обработки | <ul style="list-style-type: none"> Выдувное формование Экструзия Литье под давлением Экструзионный лист | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.900 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 1.8 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 31.4 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | > 300 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 1320 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 49 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) | 100 | °C | ASTM D648 |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |

| | | | |
|------|----|---|------------|
| Haze | 20 | % | ASTM D1003 |
|------|----|---|------------|

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat