

## ELASTOSIL® R plus 4450/60

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Molded Parts, Automotive, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Molded Seals, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Характеристики	Высокая термостойкость
Используется	Автомобильные Приложения
	Автомобильная крышка под капот
	Прокладки
	Высокотемпературные приложения
	Уплотнения
Метод обработки	Прессформа сжатия Пресс-форма

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Black		
Плотность	1.13	g/cm³	ISO 1183
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	60		DIN 53505
Прочность на растяжение	8.50	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	430	%	DIN 53504
Комплект сжатия	15	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	30.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	60	%	DIN 53512

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

