

FMC® 205

Polysulfide Rubber

Smooth-On, Inc

Описание материалов:

FMC® -205 is a polysulfide rubber mold compound that cures overnight with negligible shrinkage to a lasting durable rubber that will perform in production. The mix ratio is 100 parts of Part A to 12 parts of Part B by weight. FMC® -205 cures to a Shore hardness of 12 A.

FMC® -205 is ideal for those applications that require capturing intricate detail from a variety of model surfaces. Unlike polyurethanes, FMC® -205 is not sensitive to moisture and can be poured directly over wet plaster or water/sulfur based clays. Common applications include molds of sculpture (lost wax process), casting various gypsum products and waxes.

Главная Информация			
Характеристики	Прочный Низкая усадка Влагостойкий		
Используется	Моделирующий материал		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.38	g/cm ³	ASTM D792
Удельный объем	0.726	cm ³ /g	
Mixing Ratio	100A:12B by weight		
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	12		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	0.103	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	0.414	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	550	%	ASTM D412
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок службы горшка	90	min	
Терморегулирующая вязкость	6000	cP	ASTM D2393
Время демолд (23°C)	960	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

