

Beetafin® L9009

Polyurethane (Polyester based)

BIP (Oldbury) Limited

Описание материалов:

An anionic, soft, highly flexible, polyester based, aliphatic aqueous polyurethane dispersion.

Characteristics:

Gives soft, highly extensible, tough films with a dry feel

Improves abrasion resistance

Gives high clarity films that do not discolour on exposure to daylight

Good film flow and open time

Good adhesion to synthetic and natural materials

Applications:

Leather Finishing

Plastic Coatings

Textile Coatings

Thread Coatings

Textile Finishing

Printing ink binders

Главная Информация			
Характеристики	Алифатический		
	Хорошая адгезия		
	Хорошая гибкость		
	Хороший поток		
	Хорошая прочность		
	Высокая четкость		
	Мягкий		
Используется	Нанесение покрытия		
	Печатные чернила		
	Текстильные изделия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
PH	8.0		
Содержание твердых веществ	40	%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	
Модуль растяжения			
300%	10.5	МПа	
100%	3.50	МПа	
Прочность на растяжение-MD (Break)	25.0	МПа	
Растяжимое удлинение-MD (Break)	1000	%	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Вязкость (25°C)

0.15

Pa·s

Brookfield

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat