

Plasmer 7060N/1002

Thermoplastic Elastomer

HYUNDAI EP Co., Ltd.

Описание материалов:

Wide service temperature range, resistance, compression set, recyclable

| Главная Информация | | | |
|---|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Перерабатываемый материал | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.08 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (200°C/7.06 kg) | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 5 sec) | 61 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (100% Strain) | 2.16 | MPa | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение (Break) | 9.32 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 650 | % | ASTM D412 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat