

Lionpol IM-31050

Thermoplastic Elastomer

Lion Polymers Incorporated

Описание материалов:

Lionpol IM-31050 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) product. It can be processed by injection molding and is available in North America.

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	31	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	1.4 to 1.5	%	
Across Flow	1.4 to 1.5	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	50		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	1.18	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	9.02	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	700	%	ASTM D412
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	182 to 193	°C	
Передняя температура	199 to 210	°C	
Температура сопла	216 to 221	°C	
Температура формы	37.8 to 60.0	°C	
Back Pressure	0.552 to 1.03	MPa	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

