

Braskem PE LL-118

Linear Low Density Polyethylene

Braskem

Описание материалов:

Description:

LL118 is a Linear Low Density Polyethylene, copolymer of butene-1, produced by Spherilene process. Developed for blown film extrusion in blends with polyethylenes. Films obtained with this product show a good processing performance balanced with good optical and mechanical properties as well as sealability. Very low gel amount. It contains antioxidant additives.

Applications:

Stretch films; liners; LDPE and HDPE blends and packages for general use. Others applications: blends for irrigation pipes.

Главная Информация	
Добавка	Устойчивость к окислению
Характеристики	Низкая плотность
	Низкоскоростная затвердевающая точка
	Бутене комномер
	Сополимер
	Оптическая производительность
	Устойчивость к окислению
Используется	Обрабатываемость, хорошая
	Упаковка
	Пленка
	Подкладка
Рейтинг агентства	Смешивание
	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзионная пленка
	Выдувная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.916	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	38	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	50.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	40.0	MPa	ASTM D882

Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	1100	%	ASTM D882
TD: Fracture	1400	%	ASTM D882
Флекторный модуль			ASTM D790
1% Secant, MD	180	MPa	ASTM D790
1% Secant, TD	200	MPa	ASTM D790
Ударное падение Dart	120	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength - TD	370	g	ASTM D1922

Оптический	Номинальное значение	Метод испытания
Блеск (60°)	48	ASTM D2457

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	170 - 210	°C

Инструкции по экструзии

Blown Film Blow up ratio: 2.2:1

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

