

TAROPRENE® 1 A80 E6N V0

Thermoplastic Vulcanizate

Taro Plast S.p.A.

Описание материалов:

Thermoplastic Elastomer Vulcanized. This TPE-V compound combines the typical performance of a vulcanized elastomer with the easy processing of a thermoplastic compound. Taroprene is totally recyclable and it can be produced in standard grades and in tailor-made grades. Available in natural, black and colored grade.

| Главная Информация | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая технологичность Перерабатываемый материал | | |
| Внешний вид | Черный Доступные цвета Натуральный цвет | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.30 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg) | 4.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A, 3 sec) | 80 | | ISO 868 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress ¹ | | | ASTM D412 |
| 100% Strain | 3.80 | MPa | |
| 300% Strain | 5.10 | MPa | |
| Прочность на растяжение ² (Break) | 6.20 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении ³ (Break) | 500 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength | 33.0 | kN/m | ASTM D624 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Огнестойкость (3.20 mm) | V-0 | UL 94 | |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 80.0 | °C | |
| Время сушки | 2.0 | hr | |
| Температура обработки (расплава) | 170 to 230 | °C | |
| NOTE | | | |
| 1. | Die C | | |
| 2. | Die C | | |

3.

Die C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

