

## Sylvin 8895-65 Natural

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

### Описание материалов:

Sylvin 8895-65 Natural Is A Vinyl Compound Formulated For Molding Or Extrusion Applications. It Can Be Used In Paintable Applications.

| Главная Информация               |                                          |                   |                 |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики                   | Распылитель<br>Универсальный             |                   |                 |
| Используется                     | Промышленное применение<br>Универсальный |                   |                 |
| Внешний вид                      | Натуральный цвет                         |                   |                 |
| Метод обработки                  | Литье под давлением                      |                   |                 |
| Физический                       | Номинальное значение                     | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                     | 1.39                                     | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                        | Номинальное значение                     | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра              |                                          |                   | ASTM D2240      |
| Shaw A                           | 65                                       |                   | ASTM D2240      |
| Shaw A, 10 seconds               | 65                                       |                   | ASTM D2240      |
| Механические                     | Номинальное значение                     | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break)  | 12.4                                     | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break) | 400                                      | %                 | ASTM D638       |
| Эластомеры                       | Номинальное значение                     | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength                    | 43.8                                     | kN/m              | ASTM D624       |
| Тепловой                         | Номинальное значение                     | Единица измерения |                 |
| Температура плавления            | 163 - 174                                | °C                |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

