

Manner Flexible PVC V973 NAT601UV AF

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: Lead-free 90°C riser insulation/jacketing compound suitable for fiber optic cables with excellent low temperature properties. This compound contains a UV inhibitor and an antifungal additive. This product complies with the Euro

Главная Информация			
Добавка	Антимикробный (фунгицид) UV Stabilizer		
Характеристики	Устойчивый к грибку Стабилизация тепла Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Кабельный кожух Изоляция Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32 to 1.36	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	92 to 98		
Shore A, 15 sec	91 to 97		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹	22.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	400	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ³ (121°C, 168 hr)	-10	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения в воздухе ⁴ (121°C, 168 hr)	-9.0	%	UL 1581
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости ⁵	-34.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	32	%	ASTM D2863
NOTE			

1.	.05 inch
2.	.05 inches
3.	Air Aged Retention
4.	Air Aged Retention
5.	F50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat