

Keptal® F10-03HT

Acetal (POM) Copolymer

KEP Americas

Описание материалов:

High viscosity, high strength, moderate toughness grade. F10-03HT is suited for application that is moderate toughness or noise reduction required parts.

| Главная Информация | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Сополимер | | |
| | Хорошая прочность | | |
| | Хорошая износостойкость | | |
| | Высокая прочность | | |
| | Высокая вязкость | | |
| | Демпфирование шума | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.41 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) | 3.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Break, 23°C) | 65.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break, 23°C) | 45 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль (23°C) | 240 | MPa | ISO 178 |
| Флекторный стресс (23°C) | 8.34 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность | | | ISO 179/1eA |
| -30°C | 9.5 | kJ/m ² | |
| 23°C | 11 | kJ/m ² | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

