

Smooth-On PC-3®

Наполнитель

Эпоху; Epoxide

Smooth-On, Inc

Описание материалов:

Smooth-On PC-3® Laboratory Table Top Cement is a two-component, black epoxy resin compound designed to join, bond and caulk sections of laboratory counters and tables. This epoxy resin cement is heavily filled and will adhere to vertical surfaces without sagging. It cures at room temperature with extremely low shrinkage. PC-3® contains no volatile organic compounds (VOC's) or solvents. It is chemically stable and bonds strongly to natural and artificial stones, most metals, glass, wood and to thermosetting resins such as polyester, phenolic and epoxy. PC-3® is available in pint units (2.5 lbs.) or quart units (5.0 lbs.) and is sold in case quantities only. A case of pints contains six units and a case of quarts contains 3 units.

| Главная Информация | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Наполнитель | | |
| Характеристики | Bondability | | |
| | Хорошая адгезия | | |
| | Низкая усадка | | |
| | Низкий уровень Лос | | |
| Используется | Склеивание | | |
| | Металлическое соединение | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.40 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Удельный объем | 0.723 | cm ³ /g | |
| Вязкость | Paste | | |
| Handle Time ¹ | 2.0 | hr | |
| Mixing Ratio | 1A:1B by volume or weight | | |
| Растягивающаяся адгезия сдвига-Для CR Steel | 20.7 | MPa | ASTM D1002 |
| Формовочная усадка-Поток | 0.30 | % | |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость барколя ² | 75 | | ASTM D2583 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 20.7 | MPa | ASTM D638 |
| Flexural Strength | 34.5 | MPa | ASTM D790 |
| Прочность на сжатие | 34.5 | MPa | ASTM D695 |
| NOTE | | | |
| 1. | 0.010 in/0.0254 cm film | | |

2.

After 24 hrs

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

