

ExxonMobil™ LLDPE LL 6101 Series Wire & Cable

Linear Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LL 6101 resin is C4 Ziegler-Natta linear low density polyethylene, which is recommended for various granulation purposes.

Главная Информация	
Добавка	LL 6101XR провод и кабель: стабилизатор тепла
	LL 6101RQ провод и кабель: тепловой стабилизатор

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR)			
(190°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	6.3E+16	ohms·cm	ASTM D257
Диэлектрическая постоянная (60 Hz)	2.20		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (60 Hz)	2.0E-4		ASTM D150
Юридическое заявление			

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.