

Polene LDPE JJ 4324

Low Density Polyethylene

TPI Polene Public Company Limited

Описание материалов:

Polene LDPE JJ 4324 is a Low Density Polyethylene material. It is available in Asia Pacific or North America for blown film, film extrusion, or injection molding.

Important attributes of Polene LDPE JJ 4324 are:

Antiblock

Clarity

Good Processability

Slip

Typical applications include:

Bags/Liners

Film

Food Contact Applications

Packaging

Главная Информация			
Добавка	Антиблок Комбинация		
Характеристики	Антиблокировка Хорошая технологичность Высокая четкость Комбинация		
Используется	Сумки Пленка Общее назначение Упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Выдувная пленка Экструзионная пленка Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.922	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.5	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	51		DIN 53505

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	11.5	MPa	
Break	11.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	650	%	ASTM D638
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударное падение Dart	150	g	ASTM D1709
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	90.0	°C	ASTM D1525
Температура плавления	100 to 110	°C	ASTM D1238
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	90		ASTM D2457
Haze	7.5	%	ASTM D1003
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	140 to 170	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

