

I. Stern 1335

Polypropylene Homopolymer

I. STERN & CO. INC.

Описание материалов:

1335 - Prime Homopolymer Polypropylene

Features

Excellent flow characteristics

FDA

Good mold release

Low odor and taste

Applications

closures

housewares

small appliances

toys

Главная Информация			
Характеристики	Хороший выпуск пресс-формы Высокий поток Гомополимер Низкий и без запаха Низкий на вкус		
Используется	Приборы Затворы Товары для дома Игрушки		
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	35	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	35.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	11	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ³	1380	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	27	J/m	ASTM D256
NOTE			
1.	51 mm/min		
2.	51 mm/min		

3.

1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

