

Hostacom TRC 160N

15% полезных ископаемых

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

"Hostacom" TRC 160N is a 15% mineral filled, polypropylene copolymer for injection molding. It combines excellent stiffness/impact balance, good scratch resistance, low odor and excellent flowability properties with good dimensional stability. The grade has been specifically designed for molding of automotive interior trim parts. The grade is available in color-matched, pellet form.

| Главная Информация | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Минеральный, 15% наполнитель по весу | | |
| Характеристики | Хорошая стабильность размеров | | |
| | Хороший поток | | |
| | Хорошая жесткость | | |
| | Низкий и без запаха | | |
| | Устойчивость к царапинам | | |
| Используется | Детали интерьера автомобиля | | |
| | Автомобильная внутренняя отделка | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.01 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
| Формовочная усадка | 0.90 to 1.1 | % | Internal Method |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения-Сектант | 1750 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Stress (Yield) | 18.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность | | | ISO 179/1eA |
| -30°C | 4.5 | kJ/m ² | |
| 23°C | 45 | kJ/m ² | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature | | | |
| 0.45 MPa, Unannealed | 90.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, Unannealed | 53.0 | °C | ISO 75-2/A |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

