

RTP 6035-35A

Thermoplastic Elastomer

RTP Company

Описание материалов:

Clear

Главная Информация			
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.20 mm)	1.5 to 4.5	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	35		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹ (100% Strain, 3.18 mm)	0.689	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение ² (Yield, 3.20 mm)	6.21	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ³ (Break)	650	%	ASTM D412
Tear Strength ⁴	21.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия ⁵ (23°C, 22 hr)	28	%	ASTM D395B
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	51.7	°C	
Время сушки	2.0 to 4.0	hr	
Dew Point	< -17.8	°C	
Температура обработки (расплава)	182 to 232	°C	
Температура формы	15.6 to 65.6	°C	

NOTE	
1.	Die C, 510 mm/min
2.	Die C, 500 mm/min
3.	Die C, 500 mm/min
4.	Die C
5.	Type 2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

