

ALFATER XL® D50I 2UV0050

Thermoplastic Vulcanizate

ALBIS PLASTIC GmbH

Описание материалов:

ALFATER XL®D50I 2UV0050 is a thermoplastic vulcanized rubber (TPV) product. It can be processed by injection molding and is available in North America, Europe or the Asia-Pacific region. ALFATER XL®The application areas of D50I 2UV0050 include construction applications, engineering/industrial accessories, furniture, hats/caps/corks and sealing applications.

Features include:

Comply with REACH standard

ROHS certification

good weather resistance

Главная Информация			
Характеристики	<p>Озоновая защита</p> <p>Сопротивление щелочи</p> <p>Хорошая устойчивость к погоде</p>		
Используется	<p>Ручка</p> <p>Щит</p> <p>Мебель</p> <p>Строительные материалы</p> <p>Область архитектурного применения</p> <p>Уплотнение</p> <p>Применение в автомобильной области</p> <p>Ручка</p>		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.970	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	50		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	13.6	MPa	ISO 527-2
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	18.5	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	610	%	ISO 37
Tear Strength	88	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия ¹ (100°C, 22 hr)	81	%	ISO 815

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Service Temperature	-40 - 125	°C

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки-Циркуляционная сушилка	70 - 80	°C
Время сушки-Циркуляционная сушилка	2.0 - 4.0	hr
Температура обработки (расплава)	195 - 215	°C
Температура формы	10 - 70	°C

NOTE
1.

25%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat