

TPX® MX004

Polymethylpentene Copolymer

Mitsui Chemicals America, Inc.

Описание материалов:

TPX® MX004 is a Polymethylpentene Copolymer (PMP Copolymer) material. It is available in North America for blow molding, extrusion, fiber (spinning) extrusion, film extrusion, or injection molding.

Important attributes of TPX® MX004 are:

Chemical Resistant

Heat Resistant

Non-Toxic

Typical applications include:

Film

Food Contact Applications

Medical/Healthcare

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая термическая стабильность Нетоксичный		
Используется	Пленка Медицинские/медицинские приложения		
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг JHOSPA неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдвунное формование Экструзия Экструзия волокна (спиннинг) Экструзионная пленка Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.833	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (260°C/5.0 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
Spiral Flow ¹	53.0	cm	Internal Method
Формовочная усадка ²			Internal Method
Flow	1.5	%	

Across Flow	1.1	%	
Поглощение воды (24 hr)	< 0.010	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	75		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	1300	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield, 23°C	25.0	MPa	
Break, 23°C	20.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	30	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	1050	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	32.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	24	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод ударная прочность (23°C)	40	kJ/m ²	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	100	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	165	°C	ASTM D1525
Температура плавления	228	°C	DSC
CLTE-Поток	1.2E-4	cm/cm/°C	ASTM D696
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	> 1.0E+16	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	65	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная	2.10		ASTM D150
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс преломления	1.460		ASTM D542
Коэффициент пропускания	94.0	%	ASTM D1003
Haze	0.70	%	ASTM D1003

NOTE

1. Mold Temperature: 73°C,
Melt Temperature: 310 to 320°C
2. temperature range: 260 to 280°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

