

RANPELEN J-560S

Polypropylene Random Copolymer

Lotte Chemical Corporation

Описание материалов:

J-560S is a nucleated random copolymer for injection molding applications. This grade is designed to be processed in conventional injection molding equipment and offers super excellent transparency, good stiffness/impact strength balance, high gloss, high hinge property and low smell.

Главная Информация			
Добавка	Нуклеативный агент		
Характеристики	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая жесткость		
	Высокая четкость		
	Глянцевый		
	Низкий и без запаха		
	Ядро		
	Случайный сополимер		
Используется	Колпачки		
	Контейнеры		
	Пищевые контейнеры		
	Медиа упаковка		
	Стационарные принадлежности		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	95		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			
Yield	29.4	MPa	ASTM D638
Yield	26.5	MPa	ISO 527-2
Удлинение при растяжении (Break)	> 100	%	ASTM D638, ISO 527-2
Флекторный модуль			
--	1180	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--	971	МПа	ISO 178
Зубчатый изод Impact			
-10°C	25	J/m	ISO 180
-10°C	29	J/m	ASTM D256
23°C	54	J/m	ASTM D256
23°C	49	J/m	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
0.45 МПа, Unannealed	95.0	°C	ASTM D648
0.45 МПа, Unannealed	85.0	°C	ISO 75-2/B
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	20	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat