

Flontech® FLON-5110

Polytetrafluoroethylene

Guarniflon S.p.A. - Flontech Division

Описание материалов:

10% special additives + 90% virgin PTFE

| Главная Информация | | | |
|--|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка | Неуказанная добавка (10%) | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 2.09 | g/cm ³ | ASTM D4894 |
| Видимая плотность | 0.45 | g/cm ³ | ASTM D4894 |
| Усадка-Диаметр | 2.0 | % | Internal Method |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла | 40 | | ASTM D785 |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 62 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение-Поперечный поток (1.00 mm) | 24.0 | MPa | ASTM D4894 |
| Растяжимое удлинение-Поперечный поток (Break, 1.00 mm) | 280 | % | ASTM D4894 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat