

Safron® H713-06

Polypropylene Homopolymer

Safripol (PTY) LTD

Описание материалов:

Safron® H713-06 Polypropylene Resin is a medium flow homopolymer for general purpose injection moulding.

The additive package renders Safron® H713-06 Polypropylene Resin suitable for UV stabilisation with hindered amine light stabiliser systems.

Главная Информация			
Добавка	УФ-стабилизатор		
Характеристики	Гомополимер		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Средняя степень жидкости		
	Соответствие пищевого контакта		
Используется	Промышленное применение		
	Щит		
	Товары для дома		
	Универсальный		
	Чехол		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 1.1a		
	Европа 10/1/2011 12:00:00		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	32.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield, Injection Molded)	8.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	1450	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C, Injection Molded)	3.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature ¹			
0.45 MPa, not annealed	82.0	°C	ISO 75-2/B

1.8 MPa, not annealed	55.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения ²	85.0	°C	ISO 306/B

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	180 - 200	°C
Средняя температура	210 - 230	°C
Передняя температура	240 - 260	°C
Температура сопла	240	°C

Инструкции по впрыску

Zone 4 Temperature: 250°C

NOTE

1. Injection Molded
2. Injection Molded

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

