

MTEGRITY™ LDPE LD300

Low Density Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

MTEGRITY™ LDPE LD300 is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Applications of MTEGRITY™ LDPE LD300 include caps/lids/closures, electrical/electronic applications and household applications.

Characteristics include:

High ESCR (Stress Crack Resistant)

High Flow

High Strength

Главная Информация			
Характеристики	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Высокий поток Низкая температура прочность		
Используется	Затворы Электрические детали Товары для дома		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	50		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	9.65	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	470	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Сектант	165	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	87.8	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

