

Kumho KNB NdBR-40

Acrylonitrile Butadiene Rubber

Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd.

Описание материалов:

Kumho NdBR is ultra high cis polybutadiene rubber, produced by 1, 3-butadiene polymerization with a novel neodymium catalyst.

They have more than 97% of 1,4-cis content.

Very low glass transition temperature around -100?

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Вязкость Mooney | | | ASTM D1646 |
| -- 1 | 43 | MU | |
| -- 2 | 65 | MU | |
| Содержание золы | < 0.50 | % | ASTM D5667 |
| Содержание CIS | > 97 | % | Internal Method |
| Летучее вещество | < 0.50 | % | ASTM D5668 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (300% Strain) | 9.81 | MPa | ASTM D412 |
| Прочность на растяжение (Break) | 21.6 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 520 | % | ASTM D412 |
| NOTE | | | |
| 1. | Raw, ML1+4 at 100°C | | |
| 2. | Compound, ML1+4 at 100°C | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

