

## NYLOY® MG-0033N-V0 HG35N4

35% стекловолокно

Polyamide

Nytex Composites Co., Ltd.

### Описание материалов:

NYLOY® MG-0033N-V0 HG35N4 is a Polyamide material filled with 35% glass fiber. It is available in Asia Pacific or North America.

Important attributes of NYLOY® MG-0033N-V0 HG35N4 are:

Flame Rated

Flame Retardant

Heat Resistant

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 35% наполнитель по весу
Добавка	Огнестойкий
Характеристики	Огнестойкий Высокая термостойкость

Внешний вид	Натуральный цвет
-------------	------------------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.64	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка			ISO 294-4
Across Flow	0.80	%	
Flow	0.35	%	

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	175	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	1.8	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	11500	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	250	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	9.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	270	°C	ISO 75-2/A

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Comparative Tracking Index (Solution A)	350	V	IEC 60112

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.60 mm)	V-0		UL 94
Индекс воспламеняемости провода свечения (2.00 mm)	960	°C	IEC 60695-2-12

Температура зажигания провода  
свечения (2.00 mm)

960

°C

IEC 60695-2-13

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

