

SureSpec LLC6-010

Linear Low Density Polyethylene

Genesis Polymers

Описание материалов:

LLC6-010 is a certified prime grade resin designed for production of blown films used in general purpose packaging. LLC6-010 features a combination of easy process ability, good film strength, broad heat sealing temperature range and includes full additives. Applications include shipping sacks, ice bags, stretch films & liners.

AVAILABLE ADDITIVES

B = Barefoot

A = 0 Slip/ High Antiblock

F = Full Additives

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Хорошая прочность Низкая плотность		
Используется	Сумки Выдувная пленка Вкладыши Упаковка Эластичная пленка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD : 25 µm	197	MPa	
1% Secant, TD : 25 µm	234	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 25 µm	8.96	MPa	
TD : Yield, 25 µm	9.65	MPa	
MD : Break, 25 µm	33.1	MPa	
TD : Break, 25 µm	24.1	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882

MD : Break, 25 µm	520	%	
TD : Break, 25 µm	800	%	
Ударное падение Dart ¹ (25 µm)	160	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm	400	g	
TD : 25 µm	630	g	

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 25.4 µm, Blown Film)	55		ASTM D2457
Haze (25.4 µm, Blown Film)	14	%	ASTM D1003

NOTE

1. F50

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat