

Generic Phenolic - Wood Flour

Древесная мука

Phenolic

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Phenolic - Wood Flour
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Древесная пыль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.37 - 1.57	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.10 - 0.64	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	41.0 - 58.0	MPa	ASTM D638
Flexural Strength (23°C)	68.1 - 95.6	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	152 - 216	°C	ASTM D648
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости (23°C)	2.1E+9 - 1.8E+12	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность (23°C)	8.7 - 12	kV/mm	ASTM D149
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура формы	174 - 180	°C	
Back Pressure	0.300 - 1.00	MPa	
Screw Speed	40 - 60	rpm	

Инструкции по впрыску

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Phenolic - Wood Flour
This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

