

Kuraray K-Polymer KL-318

Polyvinyl Alcohol

Kuraray Co., Ltd.

Описание материалов:

Modified

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Водорастворимый		
Используется	Клеи Бумажные Покрытия		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость раствора ¹	20 to 30	mPa·s	DIN 53015
Летучее вещество	5.0	%	
Degree of Hydrolysis	85 to 90	%	

NOTE

1. 4 % aqueous solution at 20 °C
determined by Brookfield
synchronized-motor rotary-type
visometer

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

