

Zhongfa PP ZF-ZR2

Polypropylene

Yuyao Zhongfa Engineering Plastics Co. Ltd.

Описание материалов:

Zhongfa PP ZF-ZR2 is a polypropylene material. This product is available in the Asia-Pacific region and is processed by injection molding.

The main features of Zhongfa PP ZF-ZR2 are:

high gloss

chemical resistance

The typical application field of Zhongfa PP ZF-ZR2 is: automotive industry

| Главная Информация | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Подсветка Хорошая мобильность Хорошая химическая стойкость | | |
| Используется | Применение в автомобильной области | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.910 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Формовочная усадка-Поток | 1.8 | % | ASTM D955 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale) | 50 | | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 25.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 250 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 800 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 30.0 | MPa | ASTM D790 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) | 110 | °C | ASTM D648 |
| Дополнительная информация | | | |
| Aging Resistance at 150°C: >400 hrNotched Izod Impact, ASTM D256: 1 kJ/m ² Unnotched Izod Impact, ASTM D256: No Break | | | |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 90.0 - 95.0 | °C | |
| Время сушки | 2.0 - 3.0 | hr | |
| Температура обработки (расплава) | 195 - 225 | °C | |
| Температура формы | 45.0 - 80.0 | °C | |

Давление впрыска

60.0 - 90.0

МПа

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat